

CHEMIQUARTZ

FARBA MINERALNA NA
BAZIE KWARCU

ZASTOSOWANIE:

Farba ochronna na tynki cementowe, cementowo-wapienne, bardzo dobra również na drzewo, płyty pilśniowe itp. Maluje się nią na zewnątrz budynki mieszkalne małe i wielkie, budynki przemysłowe, prefabrykaty itp. Jest bardzo odporna na ścieranie. Nie może być aplikowana na: powierzchniach metalowych. CHEMIQUARTZ zabezpiecza, ochrania przed odchodzeniem, odrywaniem się płatów starych farb tradycyjnych z powodu starzenia się. Jest doskonały przy pracach restauracyjnych i odnawianiu wszystkich rodzajów tynków plastycznych, dając im nową barwę i zostawiając niezmienną jego strukturę ze starym efektem takim jaki miał on na początku.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA:

Super farba zmywalna, na bazie żywicy akrylowo-syntetycznych plastycznych, z dużą zawartością dwutlenku tytanu rutowego, pyłów super drobnego, selekcionowanego kwarcu, barwiona tlenkami żelaza bardzo odpornymi na światło i na agresywne czynniki chemiczne atmosfery. Farba z dodatkami chemicznych środków aktywnych nawilżających, myjących, bakteriologicznych, przeciwfermentacyjnych i pleśniowych.

CIĘŻAR WŁAŚCIWY	: 1,50 kg/dm ³
LEPKOŚĆ:	: 28,00CPS+20°BROOKFIELD RTV TEST
CIĘŻAR SUCHY	: 67% ciężaru farby
MINIMALNA TEMPERATURA	: +5°C.
SCHNIĘCIA	
WYSYCHANIE	: około 5godzin, przy dużej wilgotności i niskiej temperaturze 24godz. I więcej.
ROZCIEŃCZANIE	: Na pierwszą rękę rozcieńczyć z wodą 20%, na drugą 10%
WYDAJNOŚĆ	: 0,2-0,4kg./m ² w zależności od podłoża

OPAKOWANIE : W plastikowych wiaderkach po 25kg brutto.

PRZECHOWYWANIE:

Przechowywać produkt nie rozcieńczony w temperaturach nie niższych od +5° C w oryginalnych opakowaniach w suchym miejscu, osłoniętym od słońca i wyższej temperatury.

UWAGA: Chronić przed mrozem!

KOLORY: Białe i katalogowe. Ewentualnie kolory na zamówienie (min.100kg)

TECHNIKA APLIKACJI:

Przed zaaplikowaniem materiału podłoże musi być suche, odtłuszczone stałe, pokryte jedną warstwą podkładu izolacyjno-wiążącego na zewnątrz ISOLEX. Dobrze wymieszać rozcieńczając wodą, a następnie malować 2razy pędzlem, wálkiem lub pistoletem.

Unikać aplikacji w czasie deszczu, silnych wiatrów, silnie operującego słońca i wysokich temperatur.

Aplikować przy temp.+5°C. do+40°C.

GWARANCJA:

Producent gwarantuje jakość wyrobu, lecz nie ma wpływu na sposób jego zastosowania. Przedstawione informacje nie mogą zastąpić fachowego przygotowania wykonawcy i nie zwalniają go ze stosowania się do zasad sztuki budowlanej i BHP. W przypadku wątpliwości zaleca się wykonać własne próby lub skontaktować się z Działem Sprzedaży CHEMIPLAST 1 Sp.z.o.o

Wraz z ukazaniem się tej karty technicznej traci ważność karty wcześniejsze.

Data:

25.01.2011r.

Opracował:

Mleczko Renata

Zatwierdził:

Michał Zaczyński

CHEMIPLAST 1 Sp.z.o.o Z siedzibą w Rzeszowie, Zakład Produkcyjno- Handlowy nr 2

Ul. Szczepanowska 39, 32-800 Brzesko, tel. 14 68 68 688, email: chemiplast1@gmail.com