

MINERAL-TONE

FARBA SILIKATOWA
NA ZEWNĄTRZ

ZASTOSOWANIE:

Farba silikatowa na ściany zewnętrzne, odporna na warunki atmosferyczne i światło. Charakteryzuje się odpornością na ataki bakteriologiczne oraz dużą wytrzymałością mechaniczną. Łatwa w aplikacji o dobrym rozprowadzaniu i dylatacji oraz dużą mocą pokrywania. Nie stanowi podłoża dla rozwoju grzybów i alg, charakteryzuje ją wysoka paro przepuszczalność.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA:

Farba produkowana na bazie szkła wodnego potasowego i emulsji akrylowej barwiona bielą tytanową oraz barwnikami organicznymi.

CIĘŻAR WŁAŚCIWY	: 1,5 kg/dm ³
LEPKOŚĆ	: 30,000 CPS+20°BROOKFIELD RTV TEST
CIĘŻAR SUCHY	: 65% ciężaru mieszaniny
MINIMALNA TEMPERATURA	: +5° C.
SCHNIĘCIA	
WYSYCHANIE	: ok 6 godz w zależności od temperatury i wilgotności
ROZCIENICZANIE	: z wodą 20% pierwsza warstwa, 10% druga warstwa
WYDAJNOŚĆ	: 0,3÷0,5kg/m ² w zależności od absorpcji podłoża

OPAKOWANIE : W plastikowych wiaderkach po 25 kg brutto.

PRZECHOWYWANIE: Przechowywać produkt nie rozcieńczony w temperaturach nie niższych od +5° C w oryginalnych opakowaniach w suchym miejscu, odsłoniętym od słońca i wyższej temperatury.

UWAGA : Chronić przed mrozem!

KOLOR: Biały, katalogowe.

TECHNIKA APLIKACJI :

Przed zaaplikowaniem farby podłoże musi być suche, odtłuszczone i stałe. Oczyszczyć powierzchnię muru z tynku słabo przylegającego. Nierówności i pęknięcia muszą być zaszpachlowane szpachlówką dostosowaną do użycia zewnętrznego. Farbę dobrze wymieszać, rozcieńczyć z wodą i malować pędzlem, wálkiem lub pistoletem pod ciśnieniem. Zalecane jest zaizolowanie i wzmocnienie podłoża jedną warstwę podkładu SILIGRUNDIERUNG. Używać do malowania na zewnątrz. Aplikować w temp. +5°C do +40°C

GWARANCJA:

Producent gwarantuje jakość wyrobu, lecz nie ma wpływu na sposób jego zastosowania. Przedstawione informacje nie mogą zastąpić fachowego przygotowania wykonawcy i nie zwalniają go ze stosowania się do zasad sztuki budowlanej i BHP. W przypadku wątpliwości zaleca się wykonać własne próby lub skontaktować się z Działem Sprzedaży CHEMIPLAST 1 Sp.z.o.o

Wraz z ukazaniem się tej karty technicznej tracą ważność karty wcześniejsze.

Data:

25.01.2011r.

Opracował:

Mleczko Renata

Zatwierdził:

Michał Zaczyński

CHEMIPLAST 1 Sp.z.o.o Z siedzibą w Rzeszowie, Zakład Produkcyjno- Handlowy nr 2
Ul. Szczepanowska 39, 32-800 Brzesko, tel. 14 68 68 688, email: chemiplast1@gmail.com