

ORSY

FARBA EMULSYJNA BIAŁA
NA ZEWNĄTRZ

ZASTOSOWANIE:

Farba akrylowa, zmywalna na ściany zewnętrzne, odporna na zmiany pogodowe. Łatwa w aplikacji, o dobrej dylatacji i rozprzewalności na wielkich powierzchniach betonowych, tynkach cementowo-wapiennych, eternickie, drzewie i innych wyprawach murarskich generalnie. Szczególnie ceniona w sektorze prywatnym "Zrób to sam".

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA:

Wodna farba emulsyjna, ekologiczna, zmywalna o dużej mocy pokrywania na bazie żywic akrylowych z dodatkiem klejów plastyfikacyjnych barwiona bielą, tytaniową, rutyłową, z zawartością bardzo czystych, uszlachetnionych węglanów o dobrej odporności na ścieranie i zmiany atmosferyczne.

CIĘŻAR WŁAŚCIWY	:1,60 kg/dm ³
LEPKOŚĆ	:20,000CPS+20°BROOKFIELD RTV TEST
CIĘŻAR SUCHY	: 60% ciężaru pasty
MINIMALNA TEMPERATURA	: +5°C
SCHNIĘCIA	
WYSYCHANIE	:2-6godz w zależności od temperatury, wilgotności i zawartego kurzu w powietrzu.
ROZCIEŃCZANIE	: Na pierwszą rękę rozcieńczyć z wodą 20% na drugą 5-10%
WYDAJNOŚĆ	: 0,100-0,200 kg na m ² według absorpcji podłoża

OPAKOWANIE: W plastikowych wiaderkach po 4-7-14 i 25kg brutto.

PRZECHOWYWANIE:Przechowywać produkt nie rozcieńczony w temperaturach nie niższych od +5°C w oryginalnych opakowaniach w suchym miejscu, osłoniętym od słońca i wyższej temperatury.

UWAGA: Chronić przed mrozem!

KOLOR: biały

TECHNIKA APLIKACJI:

Przed zaaplikowaniem upewnić się czy podłoże jest suche, odłuszczone i stałe. Oczyszczyć powierzchnię muru z tynku słabo przylegającego. Nierówności i pęknięcia muszą być zaszpachlowane szpachlówką dostosowaną do użycia zewnętrznego. Farbę dobrze wymieszać, rozcieńczyć z wodą i aplikować pędzlem, wałkiem lub pistoletem pod ciśnieniem. Zalecane jest zaizolowanie i wzmocnienie podłoża jedną ręką podkładu na zewnątrz (ISOLEX).

Używać do malowania na zewnątrz jak również do wewnątrz.

Aplikować w temperaturach od +5° do +40° C.

GWARANCJA:

Producent gwarantuje jakość wyrobu, lecz nie ma wpływu na sposób jego zastosowania. Przedstawione informacje nie mogą zastąpić fachowego przygotowania wykonawcy i nie zwalniają go ze stosowania się do zasad sztuki budowlanej i BHP. W przypadku wątpliwości zaleca się wykonać własne próby lub skontaktować się z Działem Sprzedaży CHEMIPLAST 1 Sp.z.o.o

Wraz z ukazaniem się tej karty technicznej tracą ważność karty wcześniejsze.

Data:

25.01.2011r.

Opracował:

Mleczko Renata

Zatwierdził:

Michał Zaczyński